ZFLEX GLUE

elastyczny fornir drewniany

1. Opis techniczny

ZFLEX GLUE to elastyczny fornir naturalny wykonany z prawdziwego drewna, wzmocniony specjalnym nośnikiem i wyposażony w warstwę błony klejowej. Produkt jest przeznaczony do szybkiego, czystego i trwałego okleinowania powierzchni meblowych, ściennych i dekoracyjnych.
Budowa warstwowa:

- fornir naturalny: 0,5–0,9 mm (w zależności od gatunku),
- specjalny nośnik wzmacniający,
- warstwa klejowa (samoprzylepna).

Całkowita grubość: 0,6–0,7 mm

2. Parametry techniczne

Parametr	Wartość/Zakres	Metoda/Uwagi
Grubość całkowita	0,6-0,7 mm	pomiar ręczny ± 0,005 mm
Grubość forniru	0,5-0,9 mm	zależnie od gatunku
Format standardowy	2500x1000 mm / 2800x1000 mm	tolerancja ± 20 mm
Odporność termiczna po związaniu	5–50°C	nie stosować na podłożach nagrzewających się
Wykończenie powierzchni	Wstępnie szlifowane (P120–180). Fornir należy delikatnie przeszlifować (gradacja 180-240)	gotowe do lakierowania/ olejowania/ bejcowania

3. Przechowywanie i wykończenie

Parametr	Wartość
Temperatura aplikacji	18–25 °C
Wilgotność względna	45–60 %
Minimalny czas docisku	3–5 sekund
Pełne związanie	natychmiast

4. Kompatybilne podłoża

Po zmatowieniu i odtłuszczeniu:

- MDF- gęsta, jednorodna płyta drewnopochodna idealna jako stabilne podłoże do oklein.
- HDF- bardzo twarda i gęsta płyta drewnopochodna, zapewniająca wyjątkowo stabilne i gładkie podłoże pod okleiny.
- Sklejka, płyta wiórowa, płyta stolarska, lite drewno powierzchnie lakierowane mat/półmat

laminaty:

- HPL- laminat wysokociśnieniowy o twardej, odpornej na zarysowania i wilgoć powierzchni, wymagający zmatowienia przed aplikacją ZFLEX GLUE.
- ABS- laminat z tworzywa o wysokiej odporności na uderzenia i elastyczności, który, przed aplikacją ZFLEX GLUE wymaga zmatowienia powierzchni.
- PVC- laminat z tworzywa sztucznego o gładkiej powierzchni, który przed aplikacją ZFLEX GLUE należy zmatowić i sprawdzić przyczepność.
- metale: aluminium, stal, stal lakierowana

Nie kompatybilne:

- PE- śliskie, nieenergetyczne tworzywo sztuczne, na którym kleje praktycznie się nie wiążą, dlatego ZFLEX GLUE jest z nim niekompatybilny.
- PP – trudno przyczepne tworzywo o bardzo niskiej energii powierzchniowej, dlatego nie zapewnia trwałego wiązania z ZFLEX GLUE.
- PTFE- wyjątkowo śliskie i nieprzyczepne tworzywo, całkowicie niekompatybilne z ZFLEX GLUE.
- Silikon, szkło, ceramika, powierzchnie olejowane/woskowane, świeże farby (<14 dni)

5. Składowanie

- temperatura: 10–25°C
- wilgotność: 45–60%
- chronić przed światłem UV
- przechowywać na płasko
- nie dopuszczać do zawilgocenia flizeliny lub kleju

6. Uwagi techniczne

- Produkt naturalny – możliwe są różnice kolorystyczne, strukturalne oraz w układzie usłojenia pomiędzy poszczególnymi arkuszami.
- Fornir może ciemnieć pod wpływem światła.
- Przed aplikacją na dużych powierzchniach zaleca się test przyczepności na niewielkim fragmencie podłoża.
- Podłoże przeznaczone do oklejania powinno być suche, stabilne, zmatowione i odtłuszczone**.**
- Demontaż możliwy tylko przy użyciu wysokiej temperatury – materiał staje się nienadający do ponownej instalacji.
- Produkt przeznaczony do użytkowania wewnętrznego pomieszczeń – klej kontaktowy oraz naturalny fornir nie są odporne na warunki zewnętrzne.
- Przed lakierowaniem, olejowaniem lub bejcowaniem zaleca się przeszlifowanie powierzchni papierem ściernym o gradacji P180–240.
- Przed zastosowaniem środków wykończeniowych zaleca się wykonanie testu na niewielkiej powierzchni w celu sprawdzenia efektu kolorystycznego oraz kompatybilności użytych materiałów wykończeniowych**.**

7. Inne dokumenty

- FSC® Certyfikat
- Ochrona patentowa: nr PL 73178 Y1

8. Dane kontaktowe

W razie wątpliwości lub dodatkowych pytań prosimy o kontakt z Zadrożni.

Zadrożni sp. z o.o.
T: +48 25 799 21 60
Fax: +48 25 752 12 28
E: biuro@zadrozni.pl

Fabryka płyt fornirowanych:
Wielgolas, ul. Słoneczna 3
05-334 Latowicz

Zastrzeżenie

Informacje zawarte w niniejszym dokumencie zostały przygotowane z najwyższą starannością, a dane pochodzą ze sprawdzonych i wiarygodnych źródeł. Spółka Zadrożni dokłada wszelkich starań, aby prezentowane treści były dokładne i aktualne, jednak zastrzega możliwość wystąpienia błędów edycyjnych, nieścisłości lub zmian wynikających z aktualizacji norm oraz procesów technicznych.
Spółka Zadrożni nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z wykorzystania lub polegania na informacjach zawartych w niniejszym dokumencie, niezależnie od tego, czy wynika to z ewentualnej nieścisłości, niekompletności czy błędnej interpretacji danych. Dokument ten należy traktować jako materiał pomocniczy, przeznaczony do samodzielnej oceny, weryfikacji i testów.
Ze względu na możliwość zmian technicznych oraz procesowych, użytkownik ponosi odpowiedzialność za korzystanie z najbardziej aktualnej wersji dokumentacji.